



SCHEDA TECNICA FILM ESTENSIBILE

Caratteristiche del Film:

FILM ESTENSIBILE MANUALE 23MY

Materia Prima:	LLDPE
Larghezza:	500mm – Tolleranza $\pm 2\%$
Spessore:	23my – Tolleranza $\pm 1\text{my}$
Colore:	Trasparente (neutro)
Carico a rottura:	Valore MD 50N/mm ² – Norma ASTM D 882 – Tolleranza $\pm 10\%$
Carico a rottura:	Valore TD 25N/mm ² – Norma ASTM D 882 – Tolleranza $\pm 10\%$
Carico di snervamento:	Valore MD 7N/mm ² – Norma ASTM D 882 – Tolleranza $\pm 10\%$
Carico di snervamento:	Valore TD 7N/mm ² – Norma ASTM D 882 – Tolleranza $\pm 10\%$
Allungamento a rottura:	Valore MD 390% - Norma ASTM D 882 – Tolleranza $\pm 10\%$
Allungamento a rottura:	Valore TD 620% - Norma ASTM D 882 – Tolleranza $\pm 10\%$

Condizioni di stoccaggio

Per evitarne il precoce deterioramento è consigliabile collocare il materiale in luogo asciutto e al riparo della luce solare; la temperatura raccomandata per gli stoccaggi a lungo termine è di 10÷40°C ad un'umidità del 40÷80%. La temperatura di utilizzo più idonea è di 15÷30°C. Al fine di ottenere le migliori caratteristiche è consigliabile utilizzare il materiale entro sei mesi dalla data di produzione.

Importante:

I dati riportati sono frutto delle nostre conoscenze più aggiornate e si basano sui valori medi riscontrati durante le regolari produzioni. Essi hanno lo scopo di illustrare le principali caratteristiche del prodotto e non dovrebbero pertanto essere considerati come garanzia di idoneità del prodotto alla specifica applicazione.

Data revisione: Gennaio 2025



In seguito all'entrata in vigore dal **1° gennaio 2023** dell'**obbligo di etichettatura ambientale**, si prevede che tutti i materiali da imballo utilizzati vengano identificati, in modo tale da rendere possibile il corretto smaltimento di questi una volta diventati rifiuti.

Qui di seguito ns. indicazioni relative a come identificare il materiale a voi fornito:

PE-LD04 – Polietilene a bassa densità con aggiunta di lineare



Indicazioni di raccolta

Raccolta differenziata – PLASTICA

Verificare le disposizioni del proprio comune