

PRODOTTO

Codice articolo	81081
Referenza alfanumerica	LIFO25P
Descrizione articolo	25 FORCHETTE BIA 5G CPLA BIO
Codice EAN confezione	8001511123785
Linea commerciale	IlipBio

INFORMAZIONI PRODOTTO

Materia prima	PLA - Acido Polilattico (07)		
Masterbatch colorante	Idoneo al contatto con gli alimenti		
Tecnologia di lavorazione	Iniezione		
Lunghezza dell'articolo [mm] (±5%)	180,0		
Larghezza dell'articolo [mm] (±5%)	25,0		
Altezza dell'articolo [mm] (±5%)	12,0		
Diametro superiore [mm] (±5%)	---		
Diametro inferiore [mm] (±5%)	---		
Peso unitario [g] (±10%)	5,4		
Capacità totale [ml] (±5%)	---		
Capacità alla tacca [ml]	1) ---	2) ---	3) ---
Resistenza alle alte temperature [°C]	70		
Resistenza alle basse temperature [°C]	+0		
Utilizzabile in forno microonde	Il prodotto non può essere utilizzato in forno a microonde		
Uso previsto	Idoneo a venire a contatto con alimenti a base acquosa, acida e grassa a temperatura ambiente o inferiore per periodi di tempo prolungati e alla temperatura massima di 70°C per tempi inferiori a 2 h		
Normativa di riferimento	Regolamento 1935/2004/CE D.M. 21/03/1973 e successivi aggiornamenti Regolamento 10/2011/UE e successivi aggiornamenti Direttiva 94/62/CE e successivi aggiornamenti UNI EN 13432:2002		

Simboli sul prodotto



INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio primario	Film Plastico Termosaldato
Pezzi per confezione	25
Lunghezza confezione [cm]	22,0
Larghezza confezione [cm]	8,5
Altezza confezione [cm]	2,0
Confezioni per cartone	36
Imballaggio secondario	Cartone
Codice ITF	8001511134347
Lunghezza cartone [cm]	37,0
Larghezza cartone [cm]	21,0
Altezza cartone [cm]	18,5
Volume cartone [m³]	0,014
Peso netto cartone [Kg]	4,86
Tara cartone [Kg]	0,340
N. cartoni per bancale	88
N. strati per bancale	8
Lunghezza bancale [cm]	120
Larghezza bancale [cm]	80
Altezza totale bancale standard [cm]	163
Condizioni di stoccaggio	Stoccare in luogo coperto, con temperatura preferibilmente inferiore a 25°C e umidità relativa sotto il 50%. La massima temperatura a cui il prodotto può essere esposto è pari a 40°C. Evitare l'esposizione diretta a luce solare, fonti di calore e umidità, in quanto possono accelerare la degradazione del materiale. È raccomandata la conservazione negli imballi originali sigillati fino all'utilizzo.

CONAI

Articolo soggetto a contributo CONAI come da normativa vigente

Approvazione:

