

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Carta prodotta a macchina piana con cellulose di prima qualità, bianca, acid free a garanzia di inalterabilità nel tempo. Ideale per l'acrilico e la tempera.

Fourdrinier made paper with prime quality cellulose pulp, acid free, guaranteeing inalterability over time. Ideal for acrylic and tempera.

CONNOTAZIONI FEATURES



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

CARATTERISTICHE PROPERTIES	METODOLOGIA METHOD	TARGET	MIN.	MAX.
Grammatura Grammage (g/m ²)	UNI EN ISO 536	400	380	420
Spessore Thickness (microns)	ISO 534	575	560	590
Assorbimento acqua Water absorptiveness (Cobb - g/m ²)	ISO 535	28		36
Grado di bianco Brightness (%)	ISO 2470	91	90,5	93
Ruvidità (Bendtsen) Roughness (Bendtsen) (ml/1')	ISO 8791/2	2600	2200	